


Codice scheda LOS195108T

Denominazione	PITTURA COLORATA
Descrizione	Pittura indicata per dare un tocco di colore e personalità a tutti gli ambienti della casa. La gamma colori disponibile consente di realizzare numerosi abbinamenti cromatici per una perfetta personalizzazione degli ambienti. Grazie all'elevato grado di copertura è sufficiente applicare una sola mano di pittura.
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none">- Lavabile Pronta all'uso- Mano Unica- Buona Copertura
Classificazione (UNI 8681)	B.4.C.0.A.2.FB Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, stirolo acrilica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti per interni. Valore limite UE di COV per PITTURA COLORATA (cat. A/a): 30 g/L (2010). PITTURA COLORATA contiene al massimo 30 g/L di COV.
Ciclo applicativo	MURI NUOVI Spazzolare il pulviscolo e i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con stucco in pasta e rasare. Attendere 4 ore e carteggiare le parti stuccate, ripulire. Isolare con Fissativo Murale e attendere 4-6 ore. Applicare due mani di Pittura Colorata. MURI PITTURATI Nel caso di tempere sfarinanti, asportare il film. Spazzolare il pulviscolo e i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con stucco in pasta e rasare. Attendere 4 ore e carteggiare le parti stuccate, ripulire. Isolare con Fissativo Murale e attendere 4-6 ore. Applicare due mani di Pittura Colorata.
Consigli pratici	Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso incrociando le pennellate. Nella maggior parte dei casi si ottiene un buon risultato con un'unica mano, tuttavia per alcuni supporti può essere necessaria l'applicazione di una seconda mano. Mescolare bene prima dell'uso. Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente. Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente : < 80%; temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C; umidità del supporto : < 10 di U.R. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.
Precauzioni di sicurezza	Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,450 ÷ 1,650
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	2000 ÷ 6000
Resa teorica per mano m ² \Lt	ISO 7254	10 ÷ 12
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	30 ÷ 50
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		1
Secco in profondità h		12
Sovraverniciabilità h		4
Superficie di applicazione		Interni
Colori		10 colori pronti
Diluyente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Servizio Clienti**Lunedì – Venerdì 8:30-17:30**

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977